

Мозаичный инженерный паркет «Французская ёлка»

Спецификация

Мозаичный паркет Gran Parte «Французская ёлка» предназначен для устройства чистовых полов в жилых и общественных помещениях.

Штучный паркет Gran Parte «Французская ёлка» – это двухслойная конструкция, в которой верхний слой - ценная древесина европейского дуба, а нижний - высококачественная влагостойкая фанера. Все паркетные планки одинаковой длины имеют соединительные пазы и гребни на противоположных сторонах, а также фаски по периметру. Угол запила планок – 45°. Паркет изготавливается парами (правым и левым). В упаковке укладывается равное количество правых и левых планок. Для соединения планок между собой по торцам, Мозаичный паркет Gran Parte «Французская ёлка» комплектуется шпонкой, выполненной из фанеры. Угол запила планок – 45°, угол расположения планок при укладке – 90°.

В зависимости от наличия финишного покрытия, штучный паркет Gran Parte «Французская ёлка» подразделяют на:

- без финишного покрытия - лицевая поверхность паркета подготовлена под последующее шпатлевание, шлифование и финишное покрытие;
- лакированный - лицевая поверхность паркета покрыта 3-7-ю слоями лака, в зависимости от типа используемого покрытия;
- покрытый маслом - лицевая поверхность паркета покрыта 3-мя слоями масла или имеет комбинированное покрытие – слой грунта с 2-мя слоями финишного масла.

Технические характеристики:

| Параметры и допуск | Значение |
|---|--|
| Конструкция | Инженерная двухслойная: ламель ценной древесины 3,3 мм ± 0,5 мм на влагостойкой фанере 12 мм |
| Толщина | 15,0 мм ± 0,7 мм |
| Толщина верхнего слоя | 3,3 мм |
| Ширина | 110 мм ± 0,8 мм |
| Длина | 460 мм ± 0,5 мм |
| Угол запила планок | 45° ± 0,2° |
| Допуск по высоте между планками с углом 45° | 0,3 мм |
| Тип соединения | Шип-паз |
| Допуск по высоте между соседними планками | ≤ 0,7 |
| Фаска по длине | 1,0 мм ± 0,7 мм |
| Фаска по ширине | 1,0 мм ± 0,7 мм |
| Отклонение от параллельности плоскостей | ± 0,5 мм |
| Отклонение от перпендикулярности продольной кромки | 0,4 мм на длине 100 мм. |
| Отклонение от плоскостности: | |
| продольной | 3,5 мм |
| поперечной | 0,5 мм. |
| Влажность древесины планок при отгрузке потребителю | 8 % ± 2 %. |
| Упаковка | Плётка, картонный короб |

Нормы ограничения пороков древесины на лицевой стороне планок штучного паркета Gran Parte «Французская ёлка» с финишным покрытием.

Планки подразделяют на сорта: Селект, Натур и Классик.

| Селекция | Селект | Натур | Классик |
|--|---|--|---|
| Пороки древесины | Допустимые параметры | | |
| Здоровый, сросшийся сучок | Допускается $\varnothing \leq 7$ мм (≤ 2 штук на каждые 500 мм длины заготовки) | Допускается $\varnothing \leq 20$ мм (≤ 2 штук на каждые 500 мм длины заготовки) | Допускается $\varnothing \leq 30$ мм, без ограничения по количеству |
| Мертвый (не сросшийся) сучок | Допускается $\varnothing \leq 5$ мм., (≤ 3 -х штук на планке) должен быть зашпаклеван | Допускается $\varnothing \leq 15$ мм., (≤ 3 -х штук на планке) должен быть зашпаклеван | Без ограничений, должен быть зашпаклеван, без ограничений по количеству |
| Открытый сучок | Допускается $\varnothing \leq 5$ мм., (≤ 3 -х штук на планке) должен быть зашпаклеван | Допускается $\varnothing \leq 15$ мм, должен быть зашпаклеван, ≤ 3 -х штук на планке | Без ограничений, должен быть зашпаклеван, без ограничений по количеству |
| Игольчатый (булавочный) сучок | Допускается 5 шт. на доску | Допускается 7 шт на доску | Без ограничений |
| Кольцевая трещина, кольцевой отлуп (косослой) | Не допускается | Не допускается | Допускается |
| Торцевая трещина | Не допускается | Допускается, должна быть зашпаклевана | Допускается, должна быть зашпаклевана |
| Пластовая трещина | Допускается, должна быть зашпаклевана | Допускается, должна быть зашпаклевана | Допускается, должна быть зашпаклевана |
| Гладкий (обычный) наплыв (нарост) | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Прорость (вросшая кора) | Не допускается | Допускается ≤ 3 , размер ≤ 5 мм x 40 мм, без трещин, должны быть зашпаклеваны | Допускается ≤ 1 на планке, размер ≤ 10 мм x 20 мм, без трещин, должны быть зашпаклеваны |
| След (отпечаток) - продубина, или дубильные потёки (Sticks) | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Кромочное механическое повреждение | Допускается при сохранении геометрии лицевой поверхности доски и фаски | Допускается при сохранении геометрии и фаски | Допускается при сохранении геометрии и фаски |
| Торцевое механическое повреждение | Допускается при сохранении геометрии лицевой поверхности доски и фаски | Допускается при сохранении геометрии и фаски | Допускается при сохранении геометрии и фаски |
| Гниль | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Биологическое повреждение древесины | Не допускается | Допускается | Допускается |
| Синева | Не допускается | Должна быть покрашена в цвет доски | Должна быть покрашена в цвет доски |
| Ядровая древесина | Допускается | Допускается | Допускается |
| Заболонь | Допускается, $\leq 10\%$ на планке | Допускается, $\leq 15\%$ на планке | Допускается, $\leq 25\%$ на планке |
| Свилеватость | Разрешена свилеватость без видимых дефектов | Разрешена свилеватость без видимых дефектов | Разрешена свилеватость без видимых дефектов |
| Водяное пятно | Допускаются слабые, неочевидные пятна | Допускаются слабые, неочевидные пятна | Допускаются слабые, неочевидные пятна |
| Изменение цвета (в виде синего, желтого или коричневого оттенка) | Разрешено слабое проявление | Разрешено среднее проявление | Разрешено среднее проявление |
| Разнотон | Допустимы естественные колебания цвета до 2 тонов | Допустимы естественные колебания цвета на до 2,5 тонов | Любые естественные колебания цвета |

Примечание:

- Пороки древесины по ГОСТ 2140—81, не указанные в таблице, допускаются.
- Пороки древесины на оборотной стороне паркетных планок не учитываются.
- При поставках паркета с финишным покрытием допускается смешение различных сортов в одной партии.

Более полную информацию уточняйте на сайте <https://www.santehnica.ru/> .